


Pręty kwadratowe

Pręty ciągnięte na zimno - o powierzchni gładkiej, matowej, trawione w zakresie średnic od 4,0 mm do 60 mm. Wykonane wg DIN 178 (tol. h11). Z atestem DIN EN 10204 (50049) 3.1 B. Długości ok. 3-4 m.

Pręty walcowane na gorąco DIN 17440 / EN 10088-3 o powierzchni lekko chropowatej, matowej, trawione w zakresie średnic od 8,0 mm do 150 mm. Tolerancja g DIN 1014 . Z atestem DIN EN 10204 (50049) 3.1 B. Długości ok. 4-6 m.



Długość boku	Waga 1 m	0H18N9 (1.4301)	1H18N9T (1.4541)	H17N13M 2T (1.4571)	0H22N24M 4TCu (1.4539)
4,0	0,13				
5,0	0,20				
6,0	0,28				
8,0	0,50				
10	0,79				
12	1,13				
14	1,54				
15	1,77				
16	2,01				
18	2,54				
20	3,14				
22	3,80				
25	4,91				
30	7,07				
32	8,04				
35	9,62				
40	12,6				
45	15,9				
50	19,6				
55	23,8				
60	28,3				
65	33,2				
70	38,5				
75	44,2				
80	50,2				
85	56,7				
90	63,6				
100	78,50				
120	113,0				
135	143,1				
150	176,8				